

Nežāvētu skujkoku zāgmateriālu kvalitātes prasības

Sugas: priede un egle

Nav pieļaujami:

1. Miza un lūksna (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
2. Kukaiņu bojājumi (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
3. Trupe un puve
4. Ārā krītoši zari un zari izmērā, ka ietekmē Materiāla viengabalainību.
5. Vecs/ ilgi uzglabāts materiāls
6. Atkāpe no zāgējuma taisnstūra ģeometrijas, kā arī acīmredzams materiāla izliekums

Skaidas:

Skaidām no materiāla principā ir jābūt notīrītām.

Bomkante (lokmalā):

1. Principā Materiāls tiek ražots bez bomkantes (lokmalas)
2. Izņēmuma kārtā maksimāli pieļaujamā bomkante (lokmalā):
 - o 10% no biezuma 5% no platuma 30% no dēļa garumaŠāda bomkante (lokmalā) pieļaujama ne vairāk kā 5% no gabaliem pakā

Zilējums:

Materiālam principā zilējums nav pieļaujams

Zāgmērs:

1. Materiālam jābūt zāgētam ar uzlaidi nožūšanai
2. Zāgmērs tiek norādīts specifikācijā

Zāgēšanas Pielaides:

No zāgizmēra

Biezumā līdz 25 mm -0 / +2 mm

Platumā, kā arī Biezumā virs 25 mm -0 / +3 mm

Garumā -0 / +10 mm

Atkarībā no tirgus, kam paredzēts zāgmateriāls, iespējama atšķirīgas garumu pielaides 10 mm robežās. Šādas atšķirīgās pielaides tiek norādītas LĪGUMĀ. Pielaidēm neatbilstošs Materiāls netiek pieņemts.

Pakošana:

- Pakā tiek pakots tikai viena izmēra/garuma Materiāls.
- Pakojot lieto 8 – 10 mm biezas starplikas un 70 – 75 mm biezus paliktņus.
- Katra paka tiek sastiprināta ar metāla vai kvalitatīvām plasmāsas lentām.
- Atkarībā no garuma paka tiek stīpota ar:

2.4 – 3.0 m min 4 lentām

3,3 – 4.5 m min 5 lentām

4.8 – 6.0 m min 6 lentām

6.3 – 7.2m min 7 lentām

- Gabalu skaits pakā ir stingri reglamentēts un tiek norādīts LĪGUMĀ

- Ziemas periodā, kā arī karsēšanai paredzētā materiāla pakošanai var tikt piemērotas īpašas prasības, kas tiek saskaņotas atsevišķi.

Marķējums:

Ja vien savādāk nav norādīts LĪGUMĀ, Materiāls tiek piegādāts BEZ JEBKĀDA MARĶĒJUMA